
GAMME DE PRODUITS

L'AGRICULTURE




... nous produisons de meilleurs polymères

LUCOBIT AG
the **EBA** Company
(Ethylene-Butyl-Acrylate)

GRADE			TYPE	COU- LEUR	TAILLE DES PAR- TICULES	DONNÉES GÉNÉ- RALES		DONNÉES MÉCANIQUES								APPLICATION	AUTRES				
						BA- CONTENU	DENSITÉ À 23°C	RÉSISTANCE À LA TRACTION À LA RUPTURE (MD/ TD)	ALLONGEMENT À LA RUPTURE (MD/TD)	INDICE DE FUSION (MFI, 190°C/ 2,16 KG)	POINT DE FUSION (°C)							ABSORP- TION DE L'EAU	VALEUR PH 1% EN POIDS DANS L'EAU	TENEUR EN MO- NOMÈRE	TENEUR EN KALIUM
%	KG/M³	MPA	%	G/10 MIN	°C	ML/G	%	%	%												
INTERNE	ISO 1183	ISO 527-2	ISO 527-2	ISO 1133	ISO 3146																
Application	Les plastiques dans l'agriculture	Lucofin 2033 DS	EBA	naturel	granules	3	923	25/25	500/700	0,3	-	-	-	-	-						
		Lucofin 2133 VS	EBA	naturel	granules	13	925	20/22	570/600	0,3	101	-	-	-	-						
		Lucofin 1083 DN	EBA	naturel	granules	8	924	25/26	680/710	0,35	-	-	-	-	-						
	Croissance des plantes	Lucoplant 205x	-	blanc	jusqu'à 5,00	-	0,56	8,0	770	-	-	≥ 350	6-7,5	≤ 500	≤ 17,8						
		Lucoplant 220x	-	blanc	jusqu'à 0,20- 0,80	-	0,56	14,0	700	-	-	≥ 350	6-7,5	≤ 500	≤ 17,8						
		Lucoplant 230x	-	blanc	jusqu'à 0,30- 1,00	-	0,56	12,0	800	-	-	≥ 350	6-7,5	≤ 500	≤ 17,8						

EMPLACEMENTS



LUCOBIT Aktiengesellschaft
Basell Polyolefine GmbH / Brühler Str. 60 • B100
D-50389 Wesseling
Phone +49 2236 / 37859-0
Fax +49 2236 / 37859-99
info@lucobit.de
www.lucobit.com

Note

Les informations fournies dans ce document sont basées sur nos tests de produits et nos connaissances techniques actuelles. Elles ne dispensent pas les acheteurs de la responsabilité d'effectuer leurs propres contrôles de réception. Elles n'impliquent pas non plus d'assurance contraignante quant à l'adéquation de nos produits à un usage particulier. Comme LUCOBIT ne peut pas anticiper ou contrôler les nombreuses conditions différentes dans lesquelles ce produit peut être transformé et utilisé, ces informations ne dispensent pas les transformateurs d'effectuer leurs propres tests et investigations. Tout droit de propriété ainsi que la législation en vigueur doivent être respectés.